

043398 - TEC PELE AURORA BOREAL

Composição: 100% POLIESTER

NCM: 60019200

Largura Total: 1,600m

Largura Útil: 1,570m

Gramatura(g/m²): 0,321 g/m²

Gramatura(m/l):

Tempo de descanso: NAO

Embalagem: ROLO 40 M/R

Rendimento: 0.0

Solidez coloração: >=4 Solidez Boa

Solidez a lavagem: >=4 Solidez Boa

Encolhimento: NAO APRESENTOU


Encolhimento pós estamparia: NAO ESTAMPAR QUENTE

Barrado: NAO

Sentido/Pé: NAO APRESENTOU

Número de lavagens: NAO LAVAR

Processo de lavagem:



1.Lavagem à mão

2.Não alvejar/não branquear

3.Não secar em tambor

4.Não passar

5.Limpeza a seco profissional. Processo normal

Não aceitaremos reclamações/ devoluções de produtos cortados e ou beneficiados, como: processos de lavanderia, tingimento, estamparia e etc. Cada lote de fabricação pode sofrer uma variação nos valores informados nesta ficha técnica, por este motivo, recomendamos que sempre seja desenvolvido a peça piloto antes do corte da produção, lembrando que nossos produtos são todos acabados, sem necessidade de beneficiamento para produção.

ORIENTAÇÕES PARA ARMAZENAGEM DE PRODUÇÃO.

Armazenagem

1. Armazenar os rolos no sentido horizontal e paralelo, suspensos do chão ficando isolados de sujeiras e umidade, preferencialmente em sacos plásticos protegidos de microorganismos, como fungos e bactérias que se alimentam de fibras, desenvolvendo manchas e odores que desvalorizam o produto.
2. Não deixar os rolos de pé apoiados em uma das laterais, isso significa condenar o tecido à marcas, deformações de ourelas e desfió do fio. Não armazenar os rolos na posição "fogueira", a fim de evitar marcas e deformações.
3. Não deixar os tecidos expostos à iluminação excessiva, seja natural ou artificial, pois pode causar alterações nas cores.
4. A altura máxima da pilha de tecidos deve ser de 1,20m.
5. Recomenda-se o sistema PEPS (Primeiro a Entrar Primeiro a Sair) para movimentação dos estoques.

Modelagem

NAO APRESENTOU

Costura

TECIDO PELO SINTÉTICO

1. Aconselhamos costurar as peças cortadas imediatamente após a separação devido à contração das fibras.
2. A agulha deve ser trocada periodicamente.
3. Para garantir uma boa costura é preciso observar os seguintes fatores: tipo de fibra da linha, espessura da linha, tensão, tipo de ponto e tipo de agulha.
4. A regulagem do ponto deve acompanhar a elasticidade do tecido, teste se a costura não irá romper, pois tecidos elásticos exigem costura adequada.
5. Instrução de agulhas:
Agulhas de Quilting (Betweenes), tamanho 9 a 12, Menor do que uma agulha normal, com o buraco pequeno, porém mais forte, a ponta reforçada serve para passar por várias camadas de tecido.

Recomendações Gerais

NAO APRESENTOU

Confecção

TECIDO PELO SINTÉTICO:

1. Imprescindível descansar o tecido fraldado pelo período mínimo de 36h ou conforme indicado nos dados técnicos.
2. Recomenda-se não ultrapassar a altura de 15cm no enfiesto, podendo variar de acordo com o grau de complexidade do corte.
3. Recomenda-se utilizar papel (aerado e furado) entre cada rolo de tecido enfiestado, ainda que tenham a mesma nuance.
4. Não recomendamos o uso de cola Spray para fixar as folhas do enfiesto, pois poderá causar danos aos pêlos. aconselhamos o uso de grampos nas laterais ou mesa com sucção do enfiesto.
5. Fazer identificação dos cortes (folha a folha) identificando nuance, modelo e numeração para evitar que em na mesma peça confeccionada haja tecidos de rolos diferentes, mesmo que sejam da mesma nuance desenvolvida. **NÃO** misturar lotes.
6. Evitar estiramentos, pois podem provocar distorções no tecido e conseqüentemente na peça final, causando problemas de enviesamento na peça.
7. Observar se o tecido apresenta sentido de pé, na textura, estamparia ou cor, nestes casos recomenda-se o enfiesto direito com avesso, o corte sem as devidas precauções podem provocar diferença de tonalidade na peça confeccionada.